

Link do produktu: <https://megablach.pl/acrylit-tynek-akrylowy-kornik-p-3219.html>



ACRYLIT – tynk akrylowy „kornik”

Cena brutto	167,90 zł
Cena netto	136,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3069-212FF
Kod producenta	3069-212FF
Producent	KOSBUD

Opis produktu

Cienkowarstwowy tynk akrylowy o strukturze baranka do zastosowań zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Odporny na zabrudzenia i porostanie ścian przez grzyby, algi i glony. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika [KOSBUD COLOR SYSTEM](#). Z dodatkiem: MIKA – odporność na UV +30%, Mineralek funkcyjny – zwiększone wiązanie i odporność na zabrudzenia, KOSBUPROTECT – ochrona mikrobiologiczna.

2,0 mm / 2,9-3,5 kg/m²

2,5 mm / 2,9-3,5 kg/m²

Przy zamówieniu kolorów proszę zaznaczyć grupę oraz wpisać w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW

[PALETA KOLORÓW](#)



Symbole pod kolorem oznaczają odpowiednio:

AK, BK, CK, DK - grupy kolorystyczne tynków, farb i gruntów

np. 230 konkretny numer koloru z danej grupy

A - oznaczenie informujące o tym że tynk i farba występuje **jako AKRYLOWY**

ST - informuje że tynk i farba występuje jako **SILIKAT (Uwaga!!** nie wszystkie kolory dostępne są w tej wersji)

SL - tynk i farba występuje w wersji **SILIKONOWEJ**

SH - tynk StoneHenge

VTG - tynki z palety VTG

TM - tynk dekoracyjny mozaikowy

EX - tynk dekoracyjny mozaikowy Z BROKATEM

np. 67% - oznacza ilość światła jakie zostaje odbite od koloru. Zaleca się używać kolorów tynków i farb ze współczynnikiem

MATERIAŁY DO POBRANIA

2,0 mm / 2,9-3,5 kg/m²

2,5 mm / 2,9-3,5 kg/m²

RODZAJ PODŁOŻA

Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków KOSBUD, tynki cementowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wy-sezonowane (warstwa zbrojca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podtynkowego GRUNLIT

SPOSÓB UŻYCIA

Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolno-obrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągać i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie zcierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury baranka lub kornika. Przestrzegać zasady nakładania „mokre na mokre”. Nie używać zabrudzonych lub zardzewiałych narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewne pace stalowe, kielnie oraz pace

plastikowe.

WARUNKI WYKONANIA

Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temperaturze od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nie przewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dolanie wody max 1 %. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycie może ulec zmianie.. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą . Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C - 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE

Jednostkowe: wiaderko 25kg. Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD KOLOR lub dostarczonego wzoru

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOSBUD Grupy kolorów: Baza , AK , BK , CK , DK , PK

KOSBUD Ziarno: gr. 2.0 mm