

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-folia-izolacyjna-bau-atest-0-20-mm-40-100m2-p-2717.html>



EUROVENT Folia Izolacyjna BAU ATEST 0,20 mm (40%) - 100m2

Cena brutto	100,74 zł
Cena netto	81,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011351
Producent	EUROVENT

Opis produktu

4 m x 25 mb

Hydroizolacyjna folia budowlana. Wykonana z pojedynczej warstwy polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Skutecznie zatrzymuje wilgoć przemieszczającą się w kierunku budynku z otoczenia. Materiał, z którego jest wykonana zapewnia dużą wytrzymałość oraz odporność na czynniki atmosferyczne takie jak śnieg, deszcz, kurz itp.

Zalety:

Hydroizolacyjna
Wytrzymała na rozrywanie
Odporna na promieniowanie UV
Szybki i łatwy montaż

Znajduje zastosowanie przede wszystkim jako warstwa hydroizolacyjna pod podłogi, posadzki, wylewki budowlane, ale wykorzystywana również jako powłoka ochronna dla izolacji termicznych i akustycznych w budownictwie. Ze względu na właściwości mechaniczne, wykorzystywana jest często jako folia ochronna do stolarki okiennej, połączeń dachowych lub elewacji podczas prac montażowych i wykończeniowych.

Grubość ca. 0,20 mm;
Wodochłonna. 1%
ość
Wartość Sd ca. 50 m
Odporność do 2 m-cy
na UV
Wodoszczel W1
ność
Rozmiar 4 m x 25 mb = 100 m²; 5 m x 20 mb = 100 m²;
rolki

Waga rolki ca. 12,5 kg
Paleta 80 rolek



EN 13984:2013

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014
Nr B4002B/2017
dla produktu

PRIVATE LABEL BAU 0,2 +/-40% Type A / Eurovent **BAU 0,2 +/-40% Type A**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	B4002B/2017
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3, 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	Jednostka notyfikowana nr 1488. Instytut Techniki Budowlanej. 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 przeprowadziła badania typu w systemie 3 i wydała sprawozdania z badań nr LH-1307/F/08, LO 1125/08/1, LO 1125/08/2

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	F
Wodoszczelność	EN 13984:2013	Spełnia wymagania przy 2Kpa
Opór dyfuzyjny	EN 13984:2013	$\geq 1,2 \times 10^{-11} [(m^2 \cdot s \cdot Pa)/kg]$
Wytrzymałość na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość łącza	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13984:2013	$\geq 60 N/50 mm$
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13984:2013	$\geq 50 N/50 mm$
Wydłużenie MD	EN 13984:2013	$\geq 150\%$
Wydłużenie CD	EN 13984:2013	$\geq 150\%$
Odporność na rozdzielanie MD	EN 13984:2013	$\geq 40 N$
Odporność na rozdzielanie CD	EN 13984:2013	$\geq 40 N$
Trwałość		
Starzenie	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Odporność chemiczna	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	EN 13984:2013	NPD

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.08.2017 r.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

