

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-folia-izolacyjna-db-atest-0-20-mm-40-100m2-p-2716.html>



EUROVENT Folia Izolacyjna DB ATEST 0,20 mm (40%) - 100m2

Cena brutto	143,91 zł
Cena netto	117,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004558
Producent	EUROVENT

Opis produktu

2 m x 50 mb

Folia paroizolacyjna. Wykonana z pojedynczej warstwy polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Skutecznie zatrzymuje parę wodną przemieszczającą się w kierunku poddasza z wnętrza budynku. Materiał, z którego jest wykonana zapewnia dużą wytrzymałość oraz odporność na czynniki atmosferyczne, takie jak śnieg, deszcz, kurz itp.

Zalety:

Paroizolacyjna
Wytrzymała na rozrywanie
Odporna na promieniowanie UV
Szybki i łatwy montaż

Znajduje zastosowanie przede wszystkim jako warstwa izolująca i regulująca poziom pary wodnej w konstrukcjach ścian, podłóg, dachów i stropów. Wykorzystywana również jako izolacja i ochrona akustyczna pod wykończenia podłóg, takie jak np. między innymi panele podłogowe. Ze względu na właściwości mechaniczne może być wykorzystywana jako folia ochronna dla materiałów budowlanych, stolarki okiennej, połaci dachowych lub elewacji podczas prac montażowych i wykończeniowych.

Grubość ca. 0,20 mm

Wodochłonna. 1%
ość
Wartość S_d ca. 50 m
Odporność do 2 m-cy
na UV
Wodoszczel W1
ność
Rozmiar 2 m x 50 mb = 100 m²
rolki
Waga rolki 12,5 kg
Paleta 80 rolek



EN 13984:2013

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 305/2011
Nr P4002DB/2015
dla produktu

PRIVATE LABEL DB 0,2 +/-40% Typ A / Eurovent DB 0,2 +/-40% Typ A

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	P4002DB/2015
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13984:2013 Jednostka notyfikowana nr 1488. Instytut Techniki Budowlanej. 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 przeprowadziła badania typu w systemie 3 i wydała sprawozdania z badań nr LH-1307/F/08, LO 1125/08/1, LO 1125/08/2

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	F
Wodoszczelność	EN 13984:2013	Spełnia wymagania przy 2kPa
Opór dyfuzyjny	EN 13984:2013	min. $1,2 \times 10^{-11}$ [(m ² ·s·Pa)/kg]
Wytrzymałość na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość łącza	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13984:2013	min. 8 MPa
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13984:2013	min. 6 MPa
Wydłużenie MD	EN 13984:2013	min. 150%
Wydłużenie CD	EN 13984:2013	min. 150%
Odporność na rozdzielanie MD	EN 13984:2013	min. 40 N
Odporność na rozdzielanie CD	EN 13984:2013	min. 40 N
Trwałość		
Starzenie	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Odporność chemiczna	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	EN 13984:2013	NPD

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 02.11.2015 r.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

