Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:07

Link do produktu: https://megablach.pl/eurovent-membrana-paroprzepuszczalna-z-oplotem-450-gm2-37-5m2-metallic-p-2697.html



EUROVENT Membrana paroprzepuszczalna z oplotem 450 g/m2 - 37,5m2 METALLIC

Cena	**802,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000004394**
Kod producenta	**0000004394**
Producent	**EUROVENT**
Gramatura	**450**

Opis produktu

1,5 m x 25 mb

Membrana Dachowa METALLIC 450 g/m2 - 37,5m2 EUROVENT

Trójwarstwowa membrana dachowa o **wysokiej paroprzepuszczalności z oplotem**. Zbudowana z **dwóch warstw włókniny polipropylenowej**, filmu **funkcyjnego** i oplotu **polipropylenowego**, który stanowi warstwę separacyjną pomiędzy membraną a pokryciem metalowym.

Może być wykonana na zamówienie w wersji z taśmą samoprzylepną – SK.

Posiada specjalne dodatki **stabilizacyjne**, które sprawiają, że **odporność produktu na promieniowanie UV wynosi 4 miesiące**. Dzięki tej właściwości montaż pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnieniem czasowym.

Zalety membrany dachowej Metallic 450 g/m2 - 37,5m2

- Odprowadza kondensat
- Wodoszczelna
- Wysoko paroprzepuszczalna
- Zapewnia wentylację

Zastosowanie membrany dachowej EUROVENT

- Znajduje zastosowanie jako **wstępne krycie dachów skośnych**, **ocieplonych, wentylowanych,** również z **pełnym deskowaniem,** pod **pokrycia metalowe** wykonane na rąbek stojący.
- Nadaje się również do stosowania w **elewacjach metalowych wentylowanych** i **niewentylowanych** jako **warstwa drenażowa** i **wentylacyjna.**
- Dzięki zastosowaniu w produkcji oplotu polipropylenowego jako warstwy separacyjnej, osiągnięto przestrzeń zapewniającą cyrkulację powietrza oraz możliwość odprowadzenia wody i wilgoci spod metalowego pokrycia dachowego, co ma kluczowe znaczenie dla żywotności dachu.

Specyfikacja techniczna

Gramatura	ca. 450 g/m²
Paroprzepuszczalność	3000 g/m²/24h
Współczynnik Sd	ca. 0,02 m
Odporność na UV	4 m-ce
Wodoszczelność	W1
Rozmiar rolki	1,5 m x 25 mb = 37,5 m²
Waga rolki	ca. 17 kg
Paleta	8 rolek


WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent

KARTA TECHNICZNA

Eurovent METALLIC

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności z oplotem. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, filmu funkcyjnego i oplotu polipropylenowego, który stanowi warstwę separacyjną pomiędzy membraną, a pokryciem metalowym. Może być wykonana na zamówienie w wersji z taśmą samoprzylepną – SK. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które sprawiają, że montaż pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnieniem czasowym.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m²/24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiące]	4*
Gramatura	[g/m² (±5%)]	ca. 450
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥270 (+/- 130)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥180 (+/- 80)
Odporność na rozdzieranie MD	[N]	≥180 (+/- 90)
Odporność na rozdzieranie CD	[N]	≥200 (+/-95)
Kolor		czarny / antracyt
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 25 = 37,5 m²
Paleta		8 rolek

Zalety:

• Odprowadza kondensat • Wysokoparoprzepuszczalna
• Na pełne deskowanie • Wodoszczelna

** Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.*

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska


www.eurovent.pl

wygenerowano w programie shopGold

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent

Eurovent METALLIC



Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem, pod pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący. Nadaje się również do stosowania w elewacjach metalowych wentylowanych i niewentylowanych jako warstwa drenażowa i wentylacyjna. Dzięki zastosowaniu w produkcji oplotu polipropylenowego jako warstwy separacyjnej, osiągnięto przestrzeń zapewniającą cyrkulację powietrza oraz możliwość odprowadzenia wody i wilgoci spod metalowego pokrycia dachowego, co ma kluczowe znaczenie dla żywotności dachu

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 6 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne foli lub trwale ją uszkodzić.

System SK:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK, opartym na jednej taśmie samoprzylepnej. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl *Data aktualizacji: 02/2017*

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

wygenerowano w programie shopGold

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent

CE
15

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011
Nr. DoP 3-1122015-33
dla produktu

PRIVATE LABEL METALLIC / Eurovent METALLIC

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	3-1122015-33
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych deskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799 1.1/18493/670.0.2.1-2006

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	E
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥270 N/50 mm (+/- 130 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥180 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
Wydłużenie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Wydłużenie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Odporność na rozdzieranie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥180 N (+/-30N)
Odporność na rozdzieranie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥200 N (+/-35N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	w -30 °C Potwierdzona
Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła		
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Zmiana wydłużenia MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Zmiana wydłużenia CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Paroprzepuszczalność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Sd=0,02m (+/-0,019m)
Substancje szkodliwe	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Nie zawiera

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 01.12.2015 r.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl



System SK2

SK2 assembly system is based on two integrated self-adhesive tapes. This solution facilitates istallation and guarantees proper sealing of overlaps. Two complementary tapes enable durable connection of membranes in all weather conditions: at high humidity, during strong winds, in the rain, at low temperatures, on a heavily soiled membrane's surface.

To gain proper sealing of overlaps, use the line which is 10 cm from the membranes edge. More information can be found on the following pages.

Advantages:

- durable sealing in all weather conditions
- effective roof insulation
- protection against moisture and winds
- energy savings

System SK2

System montażu SK2 oparty jest na dwóch taśmach samoprzylepnych. Pozwala on uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp.

Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości 10 cm od krawędzi. Więcej informacji znajduje się na kolejnych stronach.

Zalety:

- trwałe łączenie na zakładach
- efektywna izolacja dachu
- ochrona przed wiatrem i wilgocią
- oszczędność energii cieplnej

System SK2

Система монтажа SK2 основывается на применению двух самоклеющихся лент. Система позволяет надежно соединить мембраны при любых погодных условиях как: повышенная влажность, дождь, ветер, низкие температуры или сильно загрязненная поверхность мембраны.

Нахлесты соединяются на расстоянии 10 см от края мембраны. Более подробная информация доступна на следующих страницах.


Преимущества:

- долговечное соединение нахлестов
- эффективная изоляция криши
- защита от ветра и влаги
- энергосберегающий результат

top / strona górna / верхняя сторона



bottom / strona dolna / нижняя сторона




Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации

top / strona górna / верхняя сторона



bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/ Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации